

**REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1291/2014 AL COMISIEI****din 16 iulie 2014****privind condițiile de clasificare, fără testare, a panourilor pe bază de lemn conforme cu standardul EN 13986 și a lambriurilor și placărilor din lemn masiv conforme cu standardul EN 14915 în ceea ce privește capacitatea de protecție împotriva incendiilor, atunci când sunt utilizate pentru îmbrăcarea pereților și a plafoanelor****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului <sup>(1)</sup>, în special articolul 27 alineatul (5),

întrucât:

- (1) Prin Decizia 2000/367/CE a Comisiei <sup>(2)</sup>, a fost adoptat un sistem de clasificare a performanțelor în ceea ce privește rezistența la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție sau părților acestora. Panourile pe bază de lemn acoperite de standardul armonizat EN 13986, precum și lambriurile și placările din lemn masiv acoperite de standardul armonizat EN 14915 se numără printre produsele pentru construcții cărora li se aplică respectiva decizie.
- (2) Testele au evidențiat că aceste produse au o performanță stabilă și previzibilă în ceea ce privește capacitatea de protecție împotriva incendiilor atunci când sunt utilizate pentru îmbrăcarea pereților și plafoanelor, cu condiția ca produsele să îndeplinească anumite condiții privind densitatea lemnului și grosimea panourilor, lambriurilor și placărilor.
- (3) Prin urmare, dacă respectivele condiții sunt îndeplinite, panourile pe bază de lemn acoperite de standardul armonizat EN 13986, precum și lambriurile și placările din lemn masiv acoperite de standardul armonizat EN 14915 ar trebui considerate ca satisfăcând clasele de performanță pentru capacitatea de protecție împotriva incendiilor stabilite în Decizia 2000/367/CE, fără a mai fi nevoie de teste suplimentare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Panourile pe bază de lemn acoperite de standardul armonizat EN 13986 și lambriurile și placările din lemn masiv acoperite de standardul armonizat EN 14915 care îndeplinesc condițiile prevăzute în anexă sunt considerate ca satisfăcând clasele de performanță indicate în anexă, fără testare, atunci când acestea sunt utilizate pentru îmbrăcarea pereților și a plafoanelor.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2014.

*Pentru Comisie**Președintele*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

<sup>(2)</sup> Decizia 2000/367/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea performanțelor de rezistență la foc a produselor pentru construcții, lucrărilor de construcție sau părților acestora (JO L 133, 6.6.2000, p. 26).

## ANEXĂ

Produs <sup>(1)</sup>	Standard EN pentru produs	Descrierea produsului <sup>(2)</sup>	Densitatea medie minimă (kg/m <sup>3</sup> )	Grosimea minimă (mm)	Clasa K <sup>(3)</sup>
Plăci dure din fibră	EN 13986	Cu și fără lambă și uluc <sup>(5)</sup>	800	9	K <sub>2</sub> 10 <sup>(4)</sup>
Plăci OSB	EN 13986	Cu și fără lambă și uluc <sup>(6)</sup>	600	10	K <sub>2</sub> 10 <sup>(4)</sup>
Plăci aglomerate	EN 13986	Cu lambă și uluc <sup>(7)</sup>	600	10	K <sub>2</sub> 10 <sup>(2)</sup>
Plăci aglomerate	EN 13986	Cu și fără lambă și uluc <sup>(6)</sup>	600	12	K <sub>2</sub> 10 <sup>(4)</sup>
Placaj	EN 13986	Cu și fără lambă și uluc <sup>(6)</sup>	450	12	K <sub>2</sub> 10 <sup>(4)</sup>
Panouri din lemn masiv	EN 13986	Cu și fără lambă și uluc <sup>(6)</sup>	450	12	K <sub>2</sub> 10 <sup>(4)</sup>
Plăci aglomerate	EN 13986	Cu lambă și uluc <sup>(8)</sup>	600	25	K <sub>2</sub> 30
Plăci OSB	EN 13986	Cu lambă și uluc <sup>(8)</sup>	600	30	K <sub>2</sub> 30
Placaj	EN 13986	Cu lambă și uluc <sup>(8)</sup>	450	26	K <sub>2</sub> 30
Panouri din lemn masiv	EN 13986	Cu lambă și uluc <sup>(8)</sup>	450	26	K <sub>2</sub> 30
Panouri din lemn masiv	EN 13986	Cu lambă și uluc <sup>(9)</sup>	450	53	K <sub>2</sub> 60
Lambriuri și placări din lemn masiv	EN 14915	Cu lambă și uluc <sup>(10)</sup>	450	15	K <sub>2</sub> 10 <sup>(4)</sup>
Lambriuri și placări din lemn masiv	EN 14915	Cu lambă și uluc <sup>(10)</sup>	450	27	K <sub>2</sub> 30
Lambriuri și placări din lemn masiv	EN 14915	Cu lambă și uluc <sup>(11)</sup>	450	2 × 27 <sup>(12)</sup>	K <sub>2</sub> 60

<sup>(1)</sup> Montate direct pe orice substrat fără spațiu gol.

<sup>(2)</sup> Îmbinări cu margini rectangulare sau profil cu lambă și uluc având aceeași grosime ca produsul și fără spații.

<sup>(3)</sup> Clasa prevăzută în Decizia 2000/367/CE.

<sup>(4)</sup> K<sub>1</sub> 10 pentru substraturi ≥ 300 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(5)</sup> Lungimea cuielor de minimum 40 mm și distanța dintre acestea de maximum 100 mm.

<sup>(6)</sup> Lungimea șuruburilor de minimum 30 mm și distanța dintre acestea de maximum 200 mm.

<sup>(7)</sup> Lungimea șuruburilor de minimum 30 mm și distanța dintre acestea de maximum 150 mm.

<sup>(8)</sup> Lungimea șuruburilor de minimum 50 mm și distanța dintre acestea de maximum 200 mm.

<sup>(9)</sup> Lungimea șuruburilor de minimum 75 mm și distanța dintre acestea de maximum 200 mm.

<sup>(10)</sup> Lungimea cuielor de minimum 60 mm și distanța dintre acestea de maximum 600 mm.

<sup>(11)</sup> Lungimea cuielor de minimum 50 mm (în fiecare strat) și distanța dintre acestea de maximum 600 mm.

<sup>(12)</sup> Cele două straturi sunt montate cu direcția longitudinală a straturilor reciproc perpendiculară.